

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ серии НОМЕ (ИЗОЛЕНТА)

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем серии Номе (изолента) товарного знака IEK HOME (далее – лента) предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и соединении электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при напряжении до 600 В.

1.2 Температурный диапазон эксплуатации ленты: от минус 30 до плюс 50 °С.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры ленты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Типоразмер изоленты
	0,13×15
Номинальная толщина, мм	0,13
Ширина, мм	15
Огнестойкость: – стойкость к воздействию открытого пламени – стойкость к воспламенению нагретой проволокой, °С	ПВ-0 850
Длина изоленты в рулоне, м	20
Цвет	белый желтый желто-зеленый зеленый красный синий черный
Срок службы, лет	25

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки ленты представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.	Количество в транспортной упаковке, шт.
Изолента 0,13×15 мм белая 20 метров	30	180
Изолента 0,13×15 мм черная 20 метров		
Изолента 0,13×15 мм красная 20 метров		
Изолента 0,13×15 мм желтая 20 метров		
Изолента 0,13×15 мм зеленая 20 метров		
Изолента 0,13×15 мм синяя 20 метров		
Изолента 0,13×15 мм желто-зеленая		
Этикетка	1 экз.	

4 Требования безопасности

4.1 В процессе эксплуатации лента не выделяет токсичных веществ.

4.2 Лента взрывобезопасна, трудновоспламеняема, горит при поднесении открытого огня и затухает при вынесении ее из пламени.

Испытания на пожаробезопасность по ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1).

4.3 Класс опасности – 2 по ГОСТ 12.1.007.

4.4 При пожаре должны применяться следующие огнетушащие вещества: двуокись углерода, распыленная вода, пена, порошок.

5 Инструкция по монтажу

5.1 Ленту необходимо наматывать не менее чем в два слоя с перекрытием соседних витков 30–50 %.

5.2 При механическом или тепловом повреждении слоя ленты либо потере лентой адгезионных свойств, а также по истечении срока службы необходимо полностью удалить старую ленту и заменить её новой.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2 Транспортирование ленты в части воздействия механических факторов осуществляется по группам С и Ж по ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

6.3 Хранение ленты осуществляется только в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

6.4 Не допускается хранение ленты вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными веществами.

6.5 Утилизация ленты производится путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок хранения ленты – 10 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем всех условий транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
пр-т Ленина, д. 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru